



Date de Control : 14/10/2016

Revisión de Parapente
Nachprüfprotokoll
Paraglider Service Check

Parapente	Tuareg 39
Coleur	
N° Serie	90411100
Date	2011

CONTROL OF POROSITE		
Measurements sg.	min	max
Extrados	117 sg	162 sg
Intrados	96 sg	279 sg

measurements sont effectuées avec un porosimetre de la marque JDC

état Extrados	Bien
état Intrados	Bien

NIVEAU RESISTANCE TISSU	
Tissue resistance	inf.a 1.850 gr,: good

mesure effectuée avec un dynamomètre.

NIVEAU RESISTANCE SUSPENTES			
	Minimum acceptée	Resistance	état
inferieur	165 kg	239 kg	Bien
intermediare	48 kg	91 kg	Bien
supérieur	36 kg	89 kg	Bien

Le test a été effectué sur toute la longueur de la suspente. Le niveau de casse et calculée sans traction, sans choque.choque.

CONTROL DE MESURES DES SUSPENTES				
A	B	C	D	F
Bien	Bien	Bien	Bien	

COMENTARIES